

GRANIGLIA DI MARMO COLORATA

S.Q.D. S.R.L.
SABBIE, QUARZI E DERIVATI

Ciotoli di marmo per la realizzazione di superfici decorative.

Prodotto destinato agli specialisti del settore.

Caratteristiche

Le **graniglie di marmo colorate** sono frazioni di pietra, che non ingialliscono, resistenti all'usura per la messa in opera di rivestimenti di pavimentazioni di una certa importanza. Attraverso una speciale lavorazione gli angoli e gli spigoli delle pietruzze vengono smussati così da facilitarne sensibilmente la lavorazione.

- Non ingialliscono
- Colore stabile
- Resistenti all'usura
- Resistenti all'azione meteorologica
- Colori naturali

Campi di impiego

Le **graniglie di marmo colorate** vengono impiegate con il relativo **legante HADALAN®** per la realizzazione di rivestimenti a spatola decorativi, antiscivolo sia all'esterno sia all'interno.

- Balconi e terrazzi
- Pavimenti all'interno
- Scale esterne
- Supporti minerali

Dati tecnici

Imballo	sacco in PE
Quantità a confezione	25 kg
Pallettizzazione	42 confezioni/pallet
Granulometria	2-4 mm
Colori	grigio, verde, rosa pernice, bianco, nero, tipo arabescato, grigio light, terracotta, beige, beige chiaro, bordeaux, mogano
Granulometria	4-8 mm
Colori	rosa pernice, grigio light
Conservazione e stoccaggio	12 mesi all' asciutto

Consumo

Granulometria 2 - 4 mm per uno spessore di 8 mm	ca. 12 kg/m ²
Granulometria 4 - 8 mm per uno spessore di 12 mm	ca. 25 kg/m ²

GRANIGLIA DI MARMO COLORATA

Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere stabile, asciutto in superficie e non presentare sporcizia, polvere, residui di prodotti per la pulizia o altri tipi di sostanze che possano avere un'azione disarmante.

Nel caso di forti sbalzi di temperatura, in concomitanza con un tasso elevato di umidità, è possibile la formazione di condensa sulla superficie del supporto. Prima di procedere con i lavori di rivestimento è necessario rimuovere completamente la condensa affinché la superficie risulti completamente asciutta.

Modo di lavorazione

1. Le graniglie, vengono mescolate con un 3,5 - 7 % di resina, a seconda del campo di impiego. All'occorrenza effettuare delle prove preliminari.
2. L'impasto ottenuto viene ripartito in modo regolare sul supporto adeguatamente preparato, omogeneamente tirato con spatola lisciatrice e compattato.
3. Immediatamente dopo l'utilizzo pulire gli attrezzi con il solvente **HADALAN® EPV 38L**.
4. Per ulteriori indicazioni consultare le relative schede tecniche oppure l'introduzione alla lavorazione, risanamento, rivestimento e decorazione di superfici con i prodotti fluidi della linea **HADALAN® PUR**

Sistema dei prodotti hahne

HADALAN® BM1K 32P
HADALAN® LF68 12P
HADALAN® EPV 38L

Avvertenze

- Attenersi alle indicazioni riportate nella nostra introduzione e alle relative schede tecniche
- In presenza di superfici otticamente contigue si consiglia di utilizzare graniglie, appartenenti alla medesima partita. Partite differenti possono evidenziare leggere difformità di colore.
- Durante la messa in opera prestare attenzione a che il piano di deflusso dell'acqua abbia una sufficiente pendenza, cosicché lo strato in graniglia possa scolare adeguatamente e non si formino ristagni di acqua.

Sostanze contenute

Ciotoli di marmo naturale

Norme di sicurezza / suggerimenti

Durante la lavorazione non sono necessarie particolari precauzioni.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Fabbricante

SQD s.r.l
Vetta dei Comparini, 214
55049 Viareggio (LU)
tel. 0584 390766
e-mail: sqd@tiscali.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema varianabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. 6.2014